

Technical Service Sheet



コスモ石油ルブリカンツ株式会社

《コスモクリーンクールXP104》

■非塩素系水溶性切削油剤

《用途》

コスモクリーンクールXP104は、エマルジョン型の非塩素系水溶性切削油剤で、鉄、鋳鉄、ステンレスの一般切削加工に適します。

●使用濃度

鋼、銅、ステンレス 20~30倍

《特長》

1. 鉱油および脂肪油を主成分とし、水に希釈すると乳白色のエマルジョンとなります。
2. 微生物(カビ、バクテリア等)に対する抵抗力が強く、錆や悪臭の発生を抑制し、長期にわたり使用出来ます。

《コスモクリーンクールXP104の代表性状》

試験項目		品名	コスモクリーンクールXP104
原液	密度(15°C)	g/cm ³	0.9535
	外観		褐色
	不揮発分	%	92
	硫黄分	%	0.4
水溶液	pH(×希釈倍率)		9.2(×10)
	表面張力	10 ⁻³ N/m	34(×10)
	泡立ち試験(24°C)		合格
	乳化安定度(室温、24hr)		合格
	耐食性(室温、48hr)	10倍希釈	
	鋼		○
	アルミ		△
	銅		○
	亜鉛		×
	鋳鉄		○

○変化なし
△やや変色
×変色

※代表性状値は、商品の改定により予告せずに変更場合があります。

《荷姿》

18リットル缶、200リットルドラム缶

コスモ石油ルブリカンツ株式会社

本社 〒105-8331 東京都港区芝浦1-1-1(浜松町ビルディング)

TEL. 03-3798-3831(代) FAX. 03-3798-3185

カスタマーセンター TEL. 0120-154-899

《使用上のご注意》

1. 1～2週間に一度使用倍率程度の新液を補給して下さい。
2. 比重計法・屈折率法等により濃度管理を行って下さい。

取り扱い上の注意

取り扱いについては、下記の注意事項に従って行って下さい。

- 使用に際しては、事前に当該油種の「安全データシート」(SDS)及び容器に記載してある注意事項をご熟読の上、ご利用願います。
- 「安全データシート」は製品購入先にご用命願います。
なお、ホームページ(<http://www.cosmo-lube.co.jp>)から閲覧可能です。
- ゴミ、水分などの混入防止のため、使用後は密栓して保管願います。
- 直射日光を避け、暗所に保管願います。
- 処理方法は法令で定められています。法令に従い適正に処理して下さい。不明な場合は購入先にご相談の上処理願います。